

Premium Enhanced Wax Ribbon

T126

BARCODING THE WORLD

T126 không chỉ là một loại ruy băng sáp thông thường, mà là giải pháp cao cấp được cải tiến, mang đến chất lượng in ấn vượt trội và độ bền bỉ đáng kinh ngạc. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất từ đa dạng các ngành nghề và đã khẳng định vị thế dẫn đầu, được tin dùng và đánh giá cao bởi khách hàng trên toàn cầu

Chi tiết sắc nét

Kháng trầy xước ưu việt


Tương thích vật liệu xuất sắc

Chất Lượng In Ấn


Độ đậm



Độ sắc nét



Mã vạch 0°



Mã vạch 90°



Font chữ nhỏ nhất




Đồ họa




Độ Nhạy

Tốc độ in




Nhiệt độ in



Khả Năng Chống Chịu

Độ Bền Vật Lí

Vật liệu 680G với X chu kỳ sẽ bắt đầu gây ra những thay đổi nhỏ đến hình ảnh in



Khả Năng Tương Thích


L3- < L2- < L1-

Giấy không tráng phủ
Writing Paper, Vellum
...

Giấy tráng phủ
Art Paper, Art Printing Paper,
High Gloss Paper

Giấy tổng hợp
Synthetic Paper
...

Film label
PP/PET/PE/BOPP/PVC



Khả Năng Kháng Nước

Nhìn in được ngâm trong nước 100°C trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị phai màu nhiều hay không.




Khả Năng Chịu Nhiệt

Nhìn in được đặt trong hộp lạnh kín ở -17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem hình in có bị bong tróc không



Thử nghiệm nhiệt độ thấp


Các Ứng Dụng Được Đề Xuất



Thuộc Tính Sản Phẩm

PET film	Ruy Băng
Độ dày : 4.5μm	Độ dày : 8.6±0.3μm
Mực	
Màu: Đen	Nhiệt độ nóng chảy : 72±3°C
Điều Kiện Bảo Quản	
Nhiệt độ bảo quản : 5~35°C	Độ ẩm : 20~80%
Hạn sử dụng : 12 Tháng	

Đánh Giá Sản Phẩm



Chứng Nhận & Chứng Chỉ Quốc Tế



Tương Thích Đa Dạng Với

- Zebra
- Datamax
- Intermec
- SATO
- Honeywell
- Avery
- TSC
- Printronix

Premium Enhanced Wax Ribbon

T126

BARCODING THE WORLD



Công Ty TNHH Todaytec Việt Nam

Tất cả các thông số kĩ thuật sản phẩm có thể truy cập tại trang web của chúng tôi: www.todaytec.com.vn

Điện Thoại: 091. 71. 67. 869

Email: Marketing@todaytec.com.vn

Văn Phòng & Nhà Máy: 199 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, HCMC
 Văn Phòng: Epic Tower, 19 phố Duy Tân, p. Cầu Giấy, HN